

SP-PRO 140 SK

Art.-Nr. 786 175 000 009

Technische Daten	
Material	PP-Vlies mit mikroporösem Film
Farbe	anthrazit / grau
Flächengewicht	ca. 140g/m ²
Eignung als Behelfsdeckung	3 Wochen bei Naht-verklebung
Verarbeitungstemperatur Klebestreifen	≥ 0 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +80 °C
Abmessung Rolle	1,5 x 50 m / 75 m ²
Rollengewicht	ca. 11 kg
Rollen pro Palette	24 Stück / 1800 m ²

Verarbeitungshinweise

SP-PRO 140 SK wird in der Regel von unten beginnend mit ca. 10 cm Überdeckung (Überlappungsmarkierung) direkt auf die Holzschalung bzw. parallel zur Traufe spannungsfrei und ohne Durchhang zwischen den Sparrenfeldern verlegt.

Die Fixierung der Unterdeckbahn erfolgt Zug um Zug mit Tacker (idealerweise im Überlappungsbereich) und Konterlatte. Fixierungen in der Fläche sind zu vermeiden.

Bei ungedämmten Spitzböden muss für ausreichende Belüftung gesorgt werden, **SP-PRO 140 SK** sollte in diesem Fall nicht über den First gezogen werden.

Die Behebung kleiner Beschädigungen und das Abkleben der Stoß- und Überdeckungsfugen muss mit geeigneten Spezialklebebändern aus unserem Lieferprogramm erfolgen. Großflächige Beschädigungen an der Unterdeckbahn müssen mit Originalfolienzuschnitten und Spezialklebebändern ausgebessert werden.



Wesentliche Merkmale	Einheiten	Nominalwert	Toleranz		
Brandverhalten	Klasse	E			
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Klasse	W 1			
Widerstand gegen Wasserdurchgang nach künstlicher Alterung	Klasse	W 1			
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert)	m	0,02	-0,01	+0,015	
Zugfestigkeit längs/quer	N/50 mm	280/230	-30/-30	+60/+60	
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung längs/quer	N/50 mm	250/200	-50/-20	+70/+70	
Dehnung längs/quer	%	55/80	-20/-30	+25/+40	
Dehnung nach künstlicher Alterung längs/quer	%	40/55	-15/-20	+30/+45	
Widerstand gegen Weiterreißen längs/quer	N/200 mm	130/140	-50/-40	+50/+60	
Kaltbiegeverhalten	°C	-40			
Gefährliche Substanzen		npd*			
Widerstand gegen Schlagregen	TU Berlin	bestanden (Fläche/Perforation)			
Widerstand gegen Luftdurchlässigkeit	m ³ /[m ² xh] bei 50 Pa	0,02			
Wasserdichtheit der Nähte		npd*			
Maßhaltigkeit	%	<2			

*npd = no performance determined (es ist kein Wert definiert)

Lagerung

SP-PRO 140 SK-Rollen dürfen bei Einlagerung über einen längeren Zeitraum weder direktem Sonnenlicht noch der Witterung ausgesetzt werden. Die Stapelung der Paletten übereinander ist zu vermeiden.

Solide Unterdeck-/ Unterspannbahn für den gesamten Steildachbereich auf Wärmedämmung und Holzschalung:

Entspricht ZVDH-Produktdatenblatt Klasse UDB / USB

Zwei integrierte Klebestreifen an Ober- und Unterseite

Produkt enthält keine Gefahrstoffe



22

EAD 030218-00-0402
CSI a.s. NB 1390

Gerhard Sprügel GmbH
Karl-Schwarz-Straße 19
74653 Ingelfingen

SP-PRO 140 SK

LE_07_0003

Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen und Wände

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.

Stand: 1. August 2024