

TECHNISCHES DATENBLATT**Handelsname: LÖTWASSER A-014****Überarbeitet am: 18.05.2010****Druckdatum: 18.05.2010****Version: 1****Norm:** 3.2.2.A / DIN EN 29454-1**Norm vormals:** F-SW-11 / DIN 8511**Auf Basis von:** Zinkchlorid**Wirtemperaturbereich:** ca. 150 - 400 °C**Farbe:** farblos bis bräunlich**Dichte:** ca. 1,25 g/cm³ (20 °C)**Flussmittelreste:** korrosiv; wasserlöslich**Haltbarkeit:** Min. 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde und bei einer Lagertemperatur von 5 - 30 °C**Verpackungsgrößen:** 100 g, 1 kg, 5 kg, 12 kg, 30 kg, andere auf Anfrage**Anwendung:** Weichlötflussmittel für Edelstahl.**Hinweis:** Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen durch Waschen oder Beizen entfernt werden.**Sicherheit:** Lötrauch: Bei der Verarbeitung ist eine wirksame Absaugung / Frischluftzufuhr zu gewährleisten. Weitere Hinweise finden Sie auch in der „BGR 220“.